

КАТИОННА БИТУМНА ЕМУЛСИЯ
бързоразпадаща се, тип С 60 В 2 в съответствие с БДС EN 13808

Характеристики	Метод на изпитване	Норма
Остатък след изпарение, %	БДС EN 13074	58-62
Заряд на частците	БДС EN 1430	положителен
Разпадане	БДС EN 13075-1	≤ 80
Време на изтичане през дюза 2 mm, при 40° C, s	БДС EN 12846	15÷45
Остатък върху сито 0.500 mm, %	БДС EN 1429	≤ 0.5
Адхезия с варовиков материал, %	БДС EN 13614	≥ 90
Свойства на остатъка:		
- пенетрация при 25° C, 0.1mm	БДС EN 1426	≤ 100
- точка на омекване ,°C	БДС EN 1427	≥ 50