

ПОЛИМЕРМОДИФИЦИРАН БИТУМ
ПмБ 25-55/55 в съответствие с БДС EN 14023

Характеристики	Метод на изпитване	РМВ 25-55/55	
		не по-малко от	не по-голяма от
Пенетрация при 25 ° С, 0,1 mm	БДС EN 1426	25	55
Температура на омекване по метода „пръстен-топче”, ° С	БДС EN 1427	55	-
Температура на счупване по Фраас, ° С	БДС EN 2593	-	- 10
Еластично възстановяване 25 ° С, %	БДС EN 13398	50	-
Хомогенност след нагряване.Разлика в температурата на омекване на горен и долен слой, ° С	БДС EN 13399	-	2
Промяна масата след нагряване при 163 ° С	БДС EN 12607	-	0,5
Запазена пенетрация при 25 ° С на остатъка след определяне загубата на маса, % от първоначалната	БДС EN 1426	40	-
Еластично възстановяване при 25 ° С на остатъка след определяне на загубата на маса , %	БДС EN 13398	50	-