CATIONIC BITUMEN EMULSION
slow setting, type **C 60 B 4** in accordance with **EN 13808**

Characteristics	Test method	According to standard
Binder content, %	EN 13074	58-62
Particle polarity	EN 1430	positive
Breaking value	EN 13075-1	70÷130
Efflux time 2 mm, at 40^{o} C, s	EN 12846	15÷45
Residue on sieving 0.500 mm, %	EN 1429	$\leq$ 0.5
Adhesivity, %	EN 13614	$\geq$ 90
Properties of residue:		
- penetration at 25^{o} C, 0.1mm	EN 1426	$\leq$ 100
- softening point ,^{o}C	EN 1427	$\geq$ 50